

Millerighe-T

Technisches Datenblatt

Rev. 13.04.2026

Hersteller: Vitrealspecchi spa

Basisprodukt: monolithisches Floatglas gemäß der Norm UNI EN 572-1,2.

Beschreibung und Leistungseigenschaften:
Eine Seite der Scheibe ist chemisch dauerhaft behandelt, ohne die Transparenz des Glases zu beeinträchtigen; die Struktur mit sehr leichtem Relief ist beim Berühren kaum spürbar. Sehr einfache Reinigung.

Die lineare Struktur ist sowohl parallel zur 321cm Seite als auch zur 225cm Seite der Scheibe erhältlich: Bitte überprüfen Sie die Standardverfügbarkeit bei der Bestellung.

Anwendungen:

Innen: Türen, Trennwände, Einrichtung, Duschen, usw.

Außen: Fassaden, Schutzdächer, Geländer, usw.

Scheibengröße: 2250 x 3210 mm
(nutzbar 2210 x 3170 mm).

Stärken: monolithisch 4/5/6/8/10 mm.


Farben: extraweiß, weiß, Bronze, grau.

Die angegebene Standardverfügbarkeit der Farben/Stärken kann variieren und muss zum Zeitpunkt der Bestellung überprüft werden.

Gewicht: 2,5 Kg/Qm pro Millimeter Stärke.

Kompatible Bearbeitungen: alle mit dem Basismaterial kompatiblen mechanischen und thermischen Bearbeitungen: Schneiden, Schleifen, Abkanten, Gravieren, Bohren, Härten, Laminieren, Biegen, Montage als Isolierglas, Lackieren, usw.

Reinigung: Wenn das Glas ins Werk gesetzt wird, darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. verschmutzt werden. Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu werden. Für die übliche Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch, vorzugsweise aus Mikrofaser, abtrocknen.



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.


Millerighe-T

Lagerung:

- die Scheiben nach Erhalt sofort auspacken und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort ohne starke Temperaturschwankungen lagern, um Kondensatbildung zu vermeiden;
- niemals im Freien lagern;
- für Lagerzeiten länger als 3 Monaten wird empfohlen, das zwischen den Scheiben befindliche Papier zu entfernen;
- bei Lagerung unter schwierigen Raumbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen) die Scheiben mit Distanzelementen leicht voneinander trennen;
- es wird empfohlen, die Scheiben nicht länger als 12 Monaten zu lagern;
- während des Umschlages und der Lagerung müssen die Scheiben durch Distanzelementen voneinander getrennt werden, um die Flächen vor Kratzern zu schützen.

Fehlertoleranz: für Fehler, die bei der Herstellung von Basisglas entstehen, siehe Norm UNI EN 572-2; für Mängel, die durch die chemische Verarbeitung von Glas entstehen:

GRÖßE DES FEHLERS (mm)	MAX ANZAHL FEHLER / SCHEIBE
> 0,6 und < 2,0	3
> 2,0 und < 3,0	2
> 3,0 und < 9,0	Nur nach Kundenzustimmung
Toleranz Längsabweichung des Dekors: 1mm/1m.	



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.