

Crossed Reeded-M/ Crossed Reeded-T

Technisches Datenblatt

Rev. 06.07.2026

Hersteller: Vitrealspecchi spa

Basisprodukt: Ornamentglas

Beschreibung und Leistungen:

Lineares Muster, orthogonal auf beide Seiten gedruckt.

Crossed Reeded-M: Satinierung maté*, samtige Haptik. Wirkungsvolle Verschleierung und optimale Lichtdurchlässigkeit.

Crossed Reeded-T: nicht satiniert, transparent, glänzende Oberflächen.

*Eine der Seiten ist chemisch und permanent mattiert. Dank der geringeren Porosität der Oberfläche ist es wesentlich widerstandsfähiger gegen Fingerabdrücke und leichter zu reinigen als herkömmliches sandgestrahltes Glas.

Mustergröße	Relief
12,5x12,5 ± 0,3 mm	
Längsabweichung des Musters: ± 3mm/1 m	Querabweichung des Musters: 6mm/1m

Streifenverlauf: parallel zur Seite 3210 mm auf einer Fläche, parallel zur Seite 1850 mm auf der anderen.

Farbe: weiß

Stärken/Scheibengröße:

weiß 5mm: 1850 x 3210 mm


Innen-/Außenanwendungen: Türen und Fenster, Einrichtung, Duschen, Bau usw.

Kompatible Bearbeitungen: Zuschnitt, Schleifen, Bohren, Kerben, Montage als Isolierglas, Lackierung, usw.

Vorspannung: Siehe detaillierte Hinweise auf Seite 2.

Laminierung: bei Anwendung geeigneter Maßnahmen lässt es sich mit EVA und PVB laminieren, allerdings ändert sich dabei die Wahrnehmung der Textur, die von kariert zu linea wechselt: Für weitere Informationen wenden Sie bitte an den Hersteller.

Reinigung: Wenn Madras®-Glas ins Werk gesetzt wird, darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. verschmutzt werden. Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu werden. Für die übliche Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch aus Baumwolle oder, vorzugsweise, aus Mikrofaser abtrocknen.



Crossed Reeded-M

In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

Crossed Reeded-M/ Crossed Reeded-T

Lagerung:

- die Scheiben nach Erhalt sofort auspacken und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort ohne starke Temperaturschwankungen lagern, um Kondensatbildung zu vermeiden;
- niemals im Freien lagern;
- für Lagerzeiten länger als 3 Monaten wird empfohlen, das zwischen den Scheiben befindliche Papier zu entfernen;
- bei Lagerung unter schwierigen Raumbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen) die Scheiben mit Distanzelementen leicht voneinander trennen;
- es wird empfohlen, die Scheiben nicht länger als 12 Monaten zu lagern;
- während des Umschlages und der Lagerung müssen die Scheiben durch Distanzelementen voneinander getrennt werden, um die Flächen vor Kratzern zu schützen.

Fehlerannahmegrenzen:

Aufgrund der besonderen Art des Produktionsprozesses dieses Glases (Ornamentglas), kann das Dekor Punkt- und lineare Defekte aufweisen (Schiefwinkligkeit, Welligkeit, Bogen), die typisch von Ornamentglas sind. Die Annahmegrenzen dieser Fehler sind in Abschnitt 5) von Europäischer Norm EN 572-5 angegeben. Fehler, die durch die chemische Verarbeitung von Glas entstehen:


Fehlergrösse mm	maximale Anzahl pro-Scheibe
> 0,6 und < 2,0	3
> 2,0 und < 3,0	2
> 3,0 und < 9,0	nur mit Kundenakzeptanz

Hinweise für die Bearbeitung (folgt v. Seite 1):

Vorspannen:

- **Führen Sie die erforderlichen Voruntersuchungen durch, um die für diese Art von Glas (Ornamentglas) am besten geeigneten Zyklus- und Verarbeitungsmethoden zu ermitteln.**

Die oben aufgeführten Angaben sind einige einfache Hinweise für deren Erfolg Vitrealpecchi keine Verantwortung übernimmt.



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.